

RESITRIX® Surface primer FG 35

RESITRIX®

WATERPROOFING MEMBRANES

Surface primer FG 35- otapalo, sadrži temeljni premaz na bazi sintetičke gume i smole

Opis proizvoda

RESITRIX Surface primer FG 35 je otapalo koje sadrži temeljni premaz na bazi sintetičke gume i smole. Koristi se u kombinaciji sa samoljepljivim hidroizolacijskim membranama RESITRIX® te parnom branom ALUTRIX® na velikom broju podloga.

Područje primjene

Za temeljnu površinu podloge za samoljepljujuće hidroizolacijske membrane RESITRIX®

Za temeljnu površinu podloge za ALUTRIX® 600 ili ALUTRIX® FR samoljepljive aluminijske parne brane

Korištenje na:**RESITRIX®**

- Metalne podloge, neprevučene
- Bitumenizirani materijali
- Drveni materijali
- Drvo
- Plastika
- Izolacijske ploče (osim neočišćene ploče od EPS pjene)

ALUTRIX®

- Bitumenizirani materijali
- Drveni materijali
- Čvrsti materijali

*ako vaša primjena nije navedena, obratite se našem tehničkom odjelu

Pakiranje

Pakirna jedinica: KANTA

4,5 kg

12,5 kg

14,4 kg

Tehnički podaci

Osnova	Sintetička guma+smole, sadrži otapala
Boja	Crna
Dosljednost	Tekućina, nanosi se lako i može se prskati
Gustoća	Približno 840 kg/m ³
Viskoznost	900 mPa
Solidi	35%
Potrošnja	Ovisno o podlozi, pribl. 300 /m ² (za nanošenje po cijeloj površini)

PRIPREMA RADA

Podloga mora biti suha, čista i bez prašine i masti. Prije upotrebe dobro promiješajte temeljni premaz FG 35.



CEDRUS IZOLACIJE d.o.o. HR-42220 Novi Marof, Vladimira nazora 22

• T: 091-2205-483 • E: cedrus@cedrus.hr

• www.cedrus.hr • <https://www.facebook.com/cedrus.izolacije/>

OBRADA

Temperatura obrade je između +5°C i +35°C. Nemojte razrjeđivati temeljni premaz. Nanesite FG 35 tanko i ravnomjerno s jedne strane, ovisno o području nanošenja, bilo na cijelu površinu ili na određena mjesta koristeći valjak od ovčje kože, četku, raspršivač ili sprej. Ako koristite na metalu, potrebno je prethodno odmašćivanje čistačem G 500. Uklonite ljuskaste boje i područja korozije. U slučaju prijelaza na bitumenske membrane, sve nečistoće koje se nalaze na gornjoj površini moraju se pažljivo ukloniti u najvećoj mogućoj mjeri. Nakon isparavanja otapala FG 35, samoljepljujuće membrane se postavljaju na mjesto. Vrijeme isparavanja ovisi o temperaturi okoline, debljini u kojoj se nanosi, vrsti nanošenja i apsorpciji podloge i traje otprilike 35 minuta.

ČIŠĆENJE

Za odmašćivanje ljepljivih površina i čišćenje opreme preporučujemo proizvod čistač G 500.

SKLADIŠTENJE

Čuvati u zatvorenom prostoru, pri temperaturama između +5°C i +25°C i ne duže od 12 mjeseci. Ako temeljni premaz postane čvrst na hladnom, spremnik stavite u toplu sobu (na oko +20°C), neposredno prije upotrebe. Sadržaj kanistra dobro promiješajte prije nanošenja.

UPOZORENJE

Pri rukovanju s ovim proizvodom, molimo slijedite informacije od proizvođačevih sigurnosnih podataka o EC i sigurnosne upute na etiketama na proizvodu.



CEDRUS IZOLACIJE d.o.o. HR-42220 Novi Marof, Vladimira nazora 22

• T: 091-2205-483 • E: cedrus@cedrus.hr

• www.cedrus.hr • <https://www.facebook.com/cedrus.isolacije/>